



PRISMA COLOR lakkspray

91055, 91057

Termékleírás:

Gyorsan száradó színtelen akrillakk fényes és matt kivitelben. Magas fedőképességgel és fénylő hatással, barkácsolók és szakemberek számára, kül- és beltéren egyaránt, számtalan felhasználási lehetőséggel. A lakk nem sárgul. Automatikus szeleptisztítással. Alkalmas fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz. **Nem alkalmas hungarocellhez.** Gyermekbiztos kupak. Minden termék ólommentes pigmentekkel töltött és nem tartalmaz klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC).

Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	színtelen fényes és matt
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar

nyomás 50°C-on	8,0+/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C
viszkózitása ford Cup 4	11''-tól 12,5''-ig
hengerben maradása	12%-tól 23,8%-ig
részecskeméret a grindométerben	0-tól 2 mikronig
fényességi szint	7-től 92 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	11 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	32 mikron
hőállósága	100-120 °C

Száradási idő:

porszár	10 perc
érintésbiztos	20 perc
teljes kikeményedés	24 óra

Cikkszám/RAL szám

Cikkszám	RAL szám
91055	színtelen fényes
91057	színtelen matt

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs

szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter