

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu



St. Florian, 28.02.2014

Włóknina maskująca

(numery artykułów: 45980, 45982, 45985)

Opis:

włóknina ta składa się z włókien w 100% podlegających recyklingowi (udział bawełny - 60%, 40% - włókna syntetyczne pochodzące z przemysłu odzieżowego). Wszystkie włókna są przed obróbką sterylizowane i są wolne od freonów, metali ciężkich, formaldehydów, fungicydów i pestycydów.

Produkt jest bezpieczny zgodnie z decyzją WE 2009/251/WE (DMF-Freiheit) i z rozporządzeniem REACH 1907/2006. Produkt spełnia normy ISO9001 i EN9001.

Materiał:	włóknina z włókien mieszanych polietylen o małej gęstości (LDPE), przeciwpoślizgowy, bardzo odporny na
Laminowanie:	rozdarcia, ok. 30 my, bezpieczny do kontaktu z żywnością
Wykonanie:	mechaniczne, termoutwardzanie

Dane techniczne

Waga powierzchniowa (wyrobu gotowego)	220 g/m ² (+/- 10 %)
Grubość	2,00 mm (+/- 10 %)
Siła rozciągania wzdłużnego	ca. 70 N/5cm
Siła rozciągania poprzecznego	ca. 60 N/5cm
Rozciągliwość wzdłużna	25-30%
Rozciągliwość poprzeczna	40-50%

Norma ISO

ISO9073-1
ISO9073-2
ISO9073-3
ISO9073-3
ISO9073-3
ISO9073-3