

ABDECKBÄNDER

➤ Eigenschaften

- 4500. Hohe Haftbarkeit, Wasserfest, Hitzebeständig, gute Klebekraft
- 4515. Hitzebeständig

➤ Anwendungen

- 4500./4515 Malerbereich und Autolackieren
- 4520./4524./4525./4510. Allzweckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie

➤ Technische Daten

Art.Nr.	4500*	4515*	4510/4520/4522*	4524	4525/4526 Hochkrepp
Gesamtgewicht g/m ²	120	94	89	87	130
Dicke	0,150 mm	0,150 mm	0,145 mm	0,130 mm	0,280 mm
Klebekraft/N25 mm	8	5,2	4,5	7,65	6
Stahlkugel Rolltest		2 cm	5 cm	10 cm	
Reisskraft/N25mm	88	85	82	75	75
Streckung	7 %	10%	10%	10%	50%
Hitzebeständigkeit	130°/60 min	95°/45 min	80°/45 min	80°/45 min	60°

Kleber Kautschuk/Solvent

* vernetzter Kleber

➤ Wichtig

- Alle Klebebänder nach 24 Stunden wieder abziehen.
- Klebebänder kühl und trocken lagern. – Dadurch hohe Lebensdauer

