

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu



St. Florian, 27.07.2016

TARGA SUN CORE

(numery artykułów: 45891, 45892, 45894)

Opis:

produkt ten jest idealną kombinacją taśmy SUN CORE i wysokojakościowej, elektrostatycznej folii HDPE. Dzięki naładowaniu elektrostatycznemu folia trzyma się praktycznie każdego podłoża. Przyczepność farby na folii jest bardzo dobra, co pozwala na uniknięcie zabrudzeń zabezpieczanego podłoża. Taśma klejąca umożliwia zachowanie dokładnych linii i krawędzi kolorów, także przy nanoszeniu kilku warstw farby.

Dane produktu:

Nośnik	powlekany papier japoński	
Klej	kauczuk naturalny	
Grubość łączna	95 my	
Siła kleju na stali	3,5 N/18mm	
Odporność na rozciąganie	55 N/18mm	
Rozciągliwość	5,6%	
Odporność na temperaturę	do +150°C (30 min.)	
Odporność na promienie UV	do 4 m-cy	
Folia HDPE		
Grubość łączna	7-10 my	

Stosowanie:

TARGA SUN CORE chroni przed zapryskaniem, chlapaniem i wszelkimi innymi zabrudzeniami. Dzięki odporności na promienie UV nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Trzyma się m.in. szkła, metalu, winylu, drewna, betonu, pomalowanych ścian, oczyszczonych podłoży oraz listew ozdobnych. W przypadku porowatych materiałów (drewno, kamień) mogą pojawić się problemy, dlatego przed faktycznym zastosowaniem należy przeprowadzić stosowną próbę klejenia.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 12 m-cy.