

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**



24.08.2013

PP – Pakirni trak

(Šifre artiklov: 45709, 45729)

Opis:

Zelo tiho in enakomerno se odvijajoč pakirni trak.

Podatki o izdelku:

Nosilni material	Polipropilen (BOPP)	
Lepilo	Akrilatno lepilo na vodni osnovi	
Skupna debelina	52 my ($\pm 5\%$)	
Lepilna moč na jeklo	240 g/cm	
Natezna trdnost	4,5 kg/cm	
Raztezna trdnost	140%	
Temperaturna obstojnost	+110°C	

Uporaba:

Uporaben za pakiranje, povezovanje ali zapiranje.

Skladiščenje:

Skladiščenje pri temperaturi prostora 23°C in 50% relativni vlažnosti. Preprečiti izpostavljenost sončnim žarkom in ostalim virom toplote. Ob spoštovanju navodil lahko trak skladiščimo 12 mesecev.