



## PRISMA EFFECT NEON

91060, 91061, 91062, 91068, 91069 cikkszámok

### Termékleírás:

Gyorsan száradó akrillakk dekorációs munkákhoz kül- és beltérre egyaránt. Magas visszatükröződő fényerővel, még rossz fényviszonyok mellett is messziről jól látható. A legjobb eredményt a fehér alapozó használatával érheti el. Minden termék ólommentes pigmentekkel töltött és nem tartalmaz klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC).

### Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	keresse a színlistában
szag	oldószer szag
sűrűség 20 °C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20 °C-on	4,0 +/- 0,5 Bar
nyomás 50 °C-on	8,0 +/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C
viszkozitása Ford Cup 4	13"
hengerben maradása	12,60%
részecskeméret a grindométerben	7-8 mikron
fényességi szint	1-3 fényességi szint

## PRISMA EFFECT NEON

91060, 91061, 91062, 91068, 91069 cikkszámok

vastagsága egyszeri keresztfújással	17 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	35 mikron
hőállósága	120 °C

### Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

### Száradási idő:

porszáraz: 10 perc  
tapintásbiztos: 20 perc  
teljes kikeményedés: 24 óra

### Cikkszám/RAL szám:

Cikkszám	Szín	Rendelési egység
91060	Sárga	6
91061	Piros	6
91062	Zöld	6
91068	Fehér alapozó	6
91069	Átlátszó fedőlakk	6

### Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.  
Alkategória: Speciális felületek  
COV értékhatar: 840 g/liter  
Max. tényleges tartalom: 640g /liter