

Technická špecifikácia sprejov PRISMA TECH

NÁZOV

PRISMA TECH ZINC

Akrylový lak 400ml, zinkový sprej

číslo výrobku: 91070, 91085



VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Silný, rozpúšťadlám odolný, trvalý nástrek, obohatený o zinkové častice. Vynikajúca ochrana proti korózii železných predmetov. Zvlášť vhodný k ochrane zvarov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Technická špecifikácia:

Hustota: 0,75 – 0,80 g/ml

VOC: 601 g/l

Tepelná odolnosť: 100-120°C

Hustota FordCup 4: 11,3"

Výdatnosť: 1-2m²

Zasychanie:

stupeň 1 najviac 10 min.

stupeň 4 najviac 20 min.

dokonalé zatvrdnutie 24h

Farba:

91070 svetlý

91085 tmavý

VLASTNOSTI

S 95 % čistým zinkom, na báze 100% akrylovej živice pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Veľmi dobrá krycia schopnosť, dobré vlastnosti proti hrdzi a korózii, odolné voči vplyvom počasia, po čase nezožltne. Zinkový sprej môže byť nanášaný priamo na základ, bezolovnatý. Doba schnutia 10 min. Nová vrstva laku sa môže nanášať ešte pred úplným zaschnutím predošlej vrstvy. So samočistiacim ventilom. Vhodný na železo, oceľ, zinkový plech, kryty, strechy, potrubia, nádrže, mriežky, trámy, kovové výrobky a vylepšovacie práce.

POUŽITIE

Povrch dôkladne očistite od mazu, mastnoty a špiny. Pri železných povrchoch odstráňte hrdzu a ošetríte ochrannou látkou proti hrdzi. Pred použitím traste dózou v trvaní 2 – 3 min. Nanášajte zo vzdialenosti 25 - 30 cm ľahkými pohybmi nad povrchom v dvoch vrstvách, pričom prvú vrstvu je potrebné nechať zaschnúť viac ako 10 minút. Pri nanášaní držte dózu stále zvisle. Pri nízkych teplotách zohrejte dózu v teplej vode na 20 – 25 °C. Nepoužívať pri teplote pod 15 °C. Výdatnosť zásadne závisí od štruktúry a farby podkladu.

ZNAČENIE

**2 AŽ 3 MINÚTY POTRIASŤ**

Nádobu pred použitím minimálne 2-3 minúty pretrepať.

**2 X STRIEKAŤ ≥ 10 MIN.**

Niekoľko tenkých vrstiev sa musí aplikovať v intervaloch ≥ 10 minút, aby sa dosiahol dokonalý výsledok.

**VNÚTORNÉ POUŽITIE**

Výrobok je vhodný len na vnútorné použitie, a preto nie je odolný voči UV žiareniu, odolný voči poveternostným vplyvom atď.

**VZDIALENOSŤ PRI SPREJOVANÍ 25-30 CM OD 15°C DO 25°C**

Tento piktogram označuje ideálnu vzdialenosť rozprašovania od 25 do 30 cm a optimálnu teplotu nádoby / obsahu od 15 °C do 25 °C.

**SKLADOVANIE -10°C AŽ +25°C**

Skladovanie výrobkov na suchom a chladnom mieste (-10 °C až + 25 °C a vlhkosť max. 60%)

**VONKAJŠIE POUŽITIE**

Výrobok je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie. Výrobok má istotu Počasie a odolnosť voči UV žiareniu

Spotreba:

viď spodok dózy

Pri správnom uskladnení
až 10 rokov od dátumu
výroby