



PRISMA TECH FILLER

karosársky tmel - plnič

Číslo výrobku: **91079**

Popis produktu:

Nitro-akrylátový tmel (filler) na opravu drobných škrabancov a nerovností na povrchoch v interiéri aj exteriéri. Vytvára hladký a rovný povrch, ideálny pre následnú aplikáciu laku. Vhodný na opravu karosérií a kovových povrchov. V prípade potreby pred opätovným lakovaním prebrúsiť veľmi jemným brúsnym papierom. Jedna 400 ml dóza pokryje plochu približne 1,5 až 2 m², v závislosti od farby podkladového laku.

Vlastnosti:

Rýchloschnúci, dobre kryjúci, dobre vyplňajúci, dobre prilnavý, dobre odolný voči slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom, brúsiteľný, bez pigmentov obsahujúcich ťažké kovy a plyny škodlivé pre ozónovú vrstvu.

Použitie:

Dózu používajte pri teplote 20 – 25 °C. Niekoľko minút ju pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti približne 18-20 cm od povrchu a držte dózu vo zvislej polohe. Pre rovnomernú aplikáciu produktu sa odporúča dózu počas používania príležitostne pretrepať. Naneste ľahké, krížené vrstvy – najskôr vertikálne, potom horizontálne.

Ošetrovaný povrch musí byť suchý, odmastený a čistý, časti, ktoré sa nemajú ošetrovať, musia byť vopred zakryté. Miesta s hrdzou vopred ošetríte prípravkom na premenu hrdze, väčšie preliačiny plechu prebrúste až na holý kov a vytmelte. Prípadne prebrúste brúsnym



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii



papierom zrnitosti 600. Brúsny prach odstráňte. Počet odporúčaných vrstiev vždy závisí od bežnej nasiakavosti povrchu. Povrchy s vyššou nasiakavosťou vyžadujú viac vrstiev.

Ak sú opravované škrabance alebo nedokonalosti hlboké, naneste viac vrstiev a medzi jednotlivými aplikáciami čakajte minimálne 15 minút.

Výdatnosť	cca 0,8-1,2 m ² pri 4 sprejovaných vrstvách (v závislosti od hrúbky vrstvy)
Dotykovo suché	10-15 minút*
Úplne vyschnuté	24-36 hodín (v závislosti od hrúbky)*
Povrchy	Hlavne kovy a drevo. Vhodné pre autá, motocykle, mopedy a rôzne karosérie

*uvedené časy sa vzťahujú na optimálne podmienky (teplota 20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 60 %)

Technické informácie:

15-barová fóliou potiahnutá hliníková dóza	
Čistý obsah (objem)	400 ml
Odtieň	Pozri farebnú paletu
Zápach	Zápach rozpúšťadla
Hustota pri 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Tlak pri 20 °C	4,0 +/- 0,5 baru
Tlak pri 50 °C	8,0 +/- 0,5 baru
Horľavosť	< 0 °C
Viskozita (Ford Cup 4)	11,5"
Zvyšok v nádobke	22 %
Veľkosť častíc (Grindometer)	0 až 2 mikróny
Stupeň lesku	15 (lesk)
Hrúbka pri 1 krížovej vrstve	12 mikrónov
Hrúbka pri 3 krížových vrst.	35-40 mikrónov
Teplotná odolnosť	100-120 °C

Čas schnutia:

Prachovo suché	10 min.
Chytľavé na dotyk	20 min.
Úplne vyschnuté	24 hod.

Art. č. / RAL č.:

Art. č. / farba	91079 / béžová
-----------------	----------------



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii

Schuller Eh'klar s.r.o. • Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava • www.schuller.eu